

95 mm

120 mm

Zawiera konserwant: mieszanina izotiazolin 3:1 (CIT/MIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

PL

Obsahuje konzervanty: Směs isothiazolinů 3:1 (CIT/MIT). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabráňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

CZ

Obsahuje konzervanty: Zmes izotiazolinov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

SK

Apsauginė priemonė (s): izotiazolinono mišinys 3:1 (CIT/MIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

LT

Satur konservantus: izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

LV

Sisaldab säilitusaineid: isotiazolinooni segu 3:1 (CIT/MIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

EST

Produkt do zastosowań profesjonalnych
Tik profesionaliam vartojimui
Tikai profesionālai lietošanai
Ainult profesionāalidele/kutsealaseks
kasutamiseks

Ceresit CT 10

Producer/Producent/Výrobce/Výrobca:
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 41
 Zakład Produkcyjny w Stąporkowie
 26-220 Stąporków - Stara Góra
 Tel. +48 41 371 01 00
 Fax +48 41 374 22 22
Infolinia: 800 120 241
www.ceresit.pl

Dystrybutor:
 Henkel Polska Spółka z o.o.,
 02-672 Warszawa
 ul. Domaniewska 41

Distributor:
 HENKEL ČR, spol. s r.o.,
 U Práhonu 10, 170 04 Praha 7
 Tel: +420 220 101 101
www.ceresit.cz

Distributör:
 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
 Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
 Tel.: (+421) 2 333 19 111
www.ceresit.sk

Distributor/Edasimüüja/Platintojas/Izplatītājs:

Henkel Balti OÜ
 Säbra 43, Tartu 50106, Estonia,
 tel. +372 7305 800
www.ceresit.lv
www.ceresit.ee



1le



IDH 1193680
2597235



5 900089 610013

W6_PCSLLE_CT10_1_10.2019

Peel off

Silikonowy impregnat do spoin i płytek

PL

WŁAŚCIWOŚCI

• uszczelniający spoiny • chroniący porowate okładziny • zapobiegający zabrudzeniom • szybko schnący (2÷6 godz.) • paroprzepuszczalny

ZASTOSOWANIE

Do impregnowania okładzin ceramicznych i kamiennych oraz podłoży betonowych. Do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych. Nadaje się do stosowania na balkonach i tarasach. Zabezpiecza przed wnikaniem wody nasiąkliwe oraz pęknięte (maksymalna szerokość rys 0,2 mm) powierzchnie spoin i płytek. Może stanowić dodatkowe uszczelnienie okładzin w łazienkach i kabinach prysznicowych. CT 10 można stosować do czasowej ochrony okładzin wymagających reperacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być zwarte, czyste, suche lub lekko wilgotne. Fragmenty podłoża o niskiej wytrzymałości usunąć i wypełnić powstałe ubytki. Dokładnie oczyścić podłoże. Naloty i wykwity usuwać mechanicznie. Pokryte CT 10 powierzchnie nie mogą ulegać zawilgoceniu od strony ich podłoża.

WYKONANIE

Kilkokrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą gumowego zgarniaka lub wałka o krótkim włosiu. Odczekać 5 minut, zebrać nadmiar materiału i wytrzeć podłoże wilgotną ścierką. W przypadku impregnowania tylko spoin preparat nanosić pędzlem. Z reguły wystarcza jednokrotne naniesienie materiału.

UWAGA

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Nie stosować CT 10 na nasłonecznionych i nagranych słońcem podłożach. W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży przeprowadzić wstępne próby stosowania i ocenić wzrost intensywności barwy podłoża.

Nie wylewać do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Narzędzia i świeże zachłapania myć wodą. Wyschnięte resztki impregnatu można usuwać rozpuszczalnikiem. Bliższe informacje o wyrobie znajdują się w jego karcie technicznej.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. **Chronić przed mrozem!**

OPAKOWANIE I DOPADY

Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Usuwanie zwulkanizowanych resztek produktu możliwe z innymi odpadami przemysłowymi. Niezwulkanizowany produkt przekazywać jako odpady niebezpieczne. Europejski kod odpadów: 080410.

DANE TECHNICZNE

Baza:	emulsja silikonowa
Kolor:	mlecznobiały, po wyschnięciu impregnat jest przezroczysty
Gęstość:	ok. 1,0 kg/dm ³
Odporność na deszcz:	po ok. 2÷6 godz. (w zależności od warunków atmosferycznych)
Skuteczność:	pełne działanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1÷2 lat (zależnie od nałożonej ilości CT 10, porowatości podłoża i warunków eksploatacji)
Współczynnik nasiąkliwości:	poniżej 0,5 kg/m ² h ^{1/2}
Opór na dyfuzję pary wodnej:	0 (niemierzalny)
Możliwość nakładania powłok:	po ok. 6 miesiącach
Orientacyjne zużycie:	od 0,15 do 0,25 l/m ² w zależności od nasiąkliwości podłoża.

W celu dokładnego określenia zużycia zaleca się przeprowadzenie próby stosowania.

Silikonová impregnace pro spáry a dlažby



VLASTNOSTI

- utěšňuje spáry • chrání porézní obklady a dlažby • chrání před znečištěním • rychleschnoucí (2-6 hod.)
- paropropustná

OBLASTI POUŽITÍ

Ceresit CT 10 je určena k impregnaci povrchů keramických obkladů a dlažeb, betonu a přírodního kamene. Je vhodná pro nasákové i nenasákové podklady. Je ideální k těsnění a izolaci balkónů a teras. Uzavírá porézní a popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb (max. šířka prasklin 0,2 mm, jako např. popraskaná glazura a pod). Je vhodná jako transparentní dodatečné utěsnění spár, obkladů i dlažeb v koupelnách a sprchách. CT 10 je možno použít jako časově omezenou ochranu obložených ploch vyžadujících opravy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, čisté, suché nebo mírně vlhké. Vrstvy s nízkou přidržností odstraňte a případné nerovnosti vyspravte. Podklad důkladně očistěte a případné výkvěty mechanicky odstraňte. Zabráňte provlhnutí zadní strany podkladu. Místa, která se nebudou utěšovat, ochraňte před znečištěním tak, že je zakryjete.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení před zpracováním dobře protřepejte. Materiál vylijte na podklad a gumovou stěrkou nebo válečkem s krátkým vlásem rovnoměrně rozetřete. Nechte působit cca 5 minut, poté stáhněte přebytečný materiál a povrch přetřete vlhkým hadrem. Při impregnaci pouze samotných spár nanášejte produkt štětkem. Zpravidla postačuje jen jeden nátěr.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracovávávejte pouze při teplotách od +5 °C do +25 °C. Nezpracovávájte na plochách zatížených přímým slunečním zářením. U velmi porézních podkladů proveďte nejprve zkoušku, aby bylo možno zjistit případné ovlivnění barevného tónu povrchu. Při použití v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Nářadí a čerstvé zbytky materiálu je možné omýt vodou, po zaschnutí lze nátěr odstranit pouze ředidlem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho technickém a bezpečnostním listu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte osobu mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem.

SKLADOVÁNÍ

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby, skladujte na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt - komunální odpad. Nevytvrzený produkt - zvláštní/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080410. Nevylévejte do kanalizace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:

silikonová emulze

Barva:

mléčně bílá, po zaschnutí je nátěr transparentní

Hustota:

0,98 - 1,02 g/cm³

Odolnost vůči dešti:

po cca 2-6 hod. (závisí na klimatických podmínkách)

Účinnost:

úplná odolnost po cca 14 dnech po dobu cca 1-2 roky

(v závislosti na naneseném množství nátěru, nasákovosti podkladu

a namáhání, kterému je daný povrch vystaven)

$W < 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{1/2}$

Koeficient absorpce vody:

0 (neměřitelné)

Faktor difúzního odporu:

po cca 6 měsících

Možnost nanesení další vrstvy:

od 0,15 do 0,25 l/m²

Spotřeba:

(v závislosti na nasákovosti podkladu, pro zjištění

přesné spotřeby proveďte předběžné zkoušky)

Silikónová impregnácia na škáry i dlažby



VLASTNOSTI

- utesňuje škáry • chráni porézne obklady a dlažby • chráni pred znečistením • rýchloschnúca (2-6 hod.)
- paropriepustná

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CT 10 je určený na impregnáciu povrchov keramických obkladov a dlažieb, betónov a prírodného kameňa. Je vhodná na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Je ideálna na tesnenie a izoláciu balkónov a terás. Uzatvára porézny a popraskaný povrch škár, obkladov i dlažieb (max. šírka prasklín 0,2 mm, ako napr. popraskaná glazúra a pod). Je vhodná ako transparentné dodatočné utesnenie škár, obkladov i dlažieb v kúpeľniach a sprchách. CT 10 je možno použiť ako časovo obmedzenú ochranu obložených plôch vyžadujúcich opravy.

PRIPRAVA PODKLADU

Podklady musia byť pevné, čisté, suché alebo mierne vlhké. Vrstvy s nízkou prídržnosťou odstráňte a nerovnosti vyspravte. Podklad dôkladne očistite a prípadné výkvetvy mechanicky odstráňte. Zabráňte prevlhnutiu zadnej strany podkladu. Miesta, ktoré sa nebudú utesňovať, ochráňte pred znečistením tak, že ich zakryjete.

SPRACOVANIE

Obsah balenia pred spracovaním dobre pretrepete. Materiál vylejte na podklad a gumovou stierkou alebo valčekom s krátkym vlasom rovnomerne rozotrite. Nechajte pôsobiť cca 5 minút, potom stiahnite prebytočný materiál a povrch pretrite vlhkou handrou. Pri impregnácii iba samotných škár nanášajte produkt štetcom. Väčšinou postačuje len jeden náter.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajte len pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Nespracovávajte na plochách zafarbených priamym slnečným žiarením. Pri veľmi poréznych podkladoch urobte najskôr skúšku, aby ste zistili prípadné ovplyvnenie farebného tónu povrchu. Pri použití v uzavorených priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie. Náradie a čerstvé zvyšky materiálu je možné umýť vodou, po zaschnutí je možné náter odstrániť iba riedidlom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho technickom liste a karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

SKLADOVANIE

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby, skladujte na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	silikónová emulzia
Farba:	mliečno-biela, po zaschnutí je náter transparentný
Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³
Odolnosť proti dažďu:	po cca 2-6 hod. (v závislosti od klimatických podmienok)
Účinnosť:	úplná odolnosť po cca 14 dňoch po dobu cca 1-2 roky (v závislosti od nanoseného množstva náteru, nasiakavosti podkladu a namáhania, ktorému je daný povrch vystavený)
Koeficient absorpcie vody:	$W < 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{1/2}$
Faktor difúzneho odporu:	0 (nemerateľné)
Možnosť nanosenia ďalšej vrstvy:	po cca 6 mesiacoch
Spotreba:	od 0,15 do 0,25 l/m ² (v závislosti od nasiakavosti podkladu, na zistenie presnej spotreby urobte predbežné skúšky)

Silikoninė impregnavimo priemonė plytelėms ir siūlėms

LT

SAVYBĖS

• sandarina siūles • apsaugo aktyuosius paviršius • apsaugo nuo nešvarumų • greitai džiūsta (2-6 val.) • pralaidus garams

PANAUDOJIMAS

Preparatas Ceresit CT 10 naudojamas keraminėms ir akmens plytelėms bei betoniniams pagrindams impregnuoti. Gali būti naudojamas ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų. Puikiausiai tinka naudoti balkonuose, terasose, vonios kambariuose ir dušo kabinose. Apsaugo nuo vandens prasiskverbimo per įtrūkusius siūlių ir plytelių paviršius (didžiausias įtrūkimų plotis – 0,2 mm).

Preparatas CT 10 gali sudaryti papildomą sandarinamąjį paviršių vonios kambariuose ir dušo kabinose. CT 10 gali būti naudojamas kaip laikina paviršių, kurie bus remontuojami, ir plytelių su plyšiais apsauga. Taip pat apsaugo aktyuosius plytelių paviršius nuo ištepimo prieš glaistant plytelių tarpų glaistu.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

CT 10 gali būti naudojamas ant vienalyčių, švarių, sausų arba lengvai drėgnų paviršių. Blogai sukibusius pagrindo sluoksnius reikia pašalinti ir užpildyti ertmes. Pagrindas turi būti nuvalytas. Bet kokius nešvarumus ar išblukimus reikia pašalinti mechaniniu būdu. Neleisti, kad paviršiai, kurie bus padengti preparatu CT 10, sudrėktų iš pagrindo pusės.

DARBO EIGA

Sukratykite kelis kartus pakuotės turinį. Užtepkite impregnantą ant pagrindo naudojant guminį šluotelę arba volelį. Reikia palaukti 5 minutes, po to surinkti preparato perteklių ir nušluostyti pagrindą drėgnu skudurėliu. Impregnuojant tik siūles, preparatą reikia užtepti teptuku. Įprastai pakanką užtepti vieną kartą.

DĖMESIO

Darbus reikia atlikti esant aplinkos ir pagrindo temperatūrai nuo +5°C iki +25°C. Naudojant CT 10 nereikia tepti ant saulės džiovinamų arba įkaitintų paviršių. Labai įgeriančio pagrindo atveju reikia atlikti išankstinius CT 10 naudojimo bandymus, kad būtų įvertintas galimas pagrindo spalvos pakitimas.

Negalima išpilti preparato į kanalizaciją. Prieš perduodant eksploatuoti po preparato naudojimo patalpas reikia išvėdinti. Įrankius ir šviežias dėmes reikia nuvalyti vandeniu. Sukietėjusias medžiagas liekanas reikia šalinti tirpikliu. Išsamesnę informaciją rasite preparato techniniame aprašyme.

SANDĖLIAVIMAS

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos vėsioje patalpoje, originalioje, nepažeistoje pakuotėje.

Saugoti nuo šalčio!

PAKUOTĖ IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Apdoroto produkto atliekas šalinti kaip buitines atliekas/gamybines atliekas panašias į buitines atliekas. Neapdoroto produkto likučius ir jų pakuotes šalinti kaip pavojingas atliekas. Europos atliekų katalogas: 080410.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:	silikoninė emulsija
Spalva:	pieniško baltumo; išdžiūvęs impregnantas yra bespalvis.
Tankis:	apie 1,0 kg/dm ³
Atsparumas lietai:	maždaug po 2 ÷ 6 valandų (priklausomai nuo džiūvimo sąlygų)
Efektyvumas:	visiškas veiksmingumas maždaug po 14 dienų 1-2 metų laikotarpiui (priklausomai nuo užtepto CT 10 kiekio, paviršiaus aktyvumo ir eksploatacijos sąlygų)
Įgeriamumo koeficientas:	mažiau kaip 0.5 kg/m ² h ^{1/2}
Garų difuzija:	0 (nematuojamas)
Dangos atnaujinimo galimybė:	maždaug po 6 mėnesių
Orientacinis sunaudojimas:	nuo 0,15 iki 0,25 l/m ² , priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo. Norint nustatyti tikslų sunaudojimą, rekomenduojama atlikti naudojimo bandymus.

Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm

LV

ĪPAŠĪBAS

- šuvju blīvēšanai • porainu virsmu aizsardzībai • aizkavē nefirumu veidošanos • ātri žūstošs (2÷6 stundas)
- tvaika caurlaidīgs

PIELIETOJUMS

Ceresit CT 10 ir paredzēts keramikas un akmens fižu un pamatņu gruntēšanai, kā arī betona pamatnēm. To var lietot uz uzsūcošām un neuzsūcošām pamatnēm. Ideāli piemērots lietošanai uz balkoniem un terasēm. Aizsargā pret ūdens iesūkšanos, kā arī nodrošina šuvju un plāksnīšu plaisu aizsardzību (maks. plaisu platums 0,2 mm). Var kalpot kā papildu aizsardzība fižēm vannas istabās un dušās. CT 10 var uzklāt kā pagaidu aizsardzības līdzekli remontējamām porainām virsmām.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

CT 10 var lietot uz blīvām, sausām vai nedaudz mitrām pamatnēm. Pamatnes elementi ar zemu adhēziju ir jānoņem un jāaizpilda. Pamatne ir jānofira. Nefirumi un vietas, kurās ir mainījusies krāsa, ir mehāniski jānoņem. Jāveic visi nepieciešamie darbi, lai nepieļautu iespēju, ka virsmas, kas tiks pārklātas ar CT 10, ietekmē mitrums no pamatnes.

Lietošana

Iepakojuma saturs dažas reizes ir jāsakrata. Piesūcināšanas līdzeklis ir jāuzklāj uz pamatnes ar gumijas špaktelīlāpstīņu vai rullīti. Nogaidiet 5 minūtes un pēc tam noņemiet lieko materiālu un noslaukiet pamatni ar mitru drāniņu. Uz šuvēm gruntēšanas līdzeklis ir jāuzklāj ar otu. Parasti pietiek ar vienu uzklāšanas reizi.

PIEZĪME

Darbus ir nepieciešams veikt apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir no +5°C līdz +25°C. CT 10 nedrīkst uzklāt saules apspīdētām vai saules sildītām pamatnēm. Ļoti uzsūcošu pamatņu gadījumā vispirms ir jāveic CT 10 uzklāšanas pārbaude, lai varētu novērtēt pamatnes krāsas maiņas intensitāti. Izstrādājumu nedrīkst izmest kanalizācijas sistēmā. Pēc piesūcināšanas līdzekļa lietošanas ir nepieciešams izvēdināt telpas, līdz pazūd izstrādājuma smarža. Instrumenti un svaigi trauči ir jānomazgā ar ūdeni. Nožuvušas piesūcināšanas līdzekļa paliekas ir jānoņem ar šķīdinātāju. Papildinformāciju skatīt tehnisko datu lapā.

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem, skaitot no ražošanas datuma, uzglabājot izstrādājumu vēsā vietā un nesabojotā oriģinālajā iepakojumā. **Sargāt no sala!**

IESAIŅŪJUMS UN ATKRITUMI

Societēja produkta atlikumus izvietot kā sadzīves atkritumus/rūpnieciskos atkritumus, kuri līdzīgi sadzīves atkritumiem. Atlikušo nesocietējošo produktu un tā tvertni izvietot bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas vietā. Eiropas atkritumu katalogs: 080410.

TEHNISKIE DATI

Bāze:

silikona emulsija

Krāsa:

piena balta, pēc nožūšanas piesūcināšanas līdzeklis ir bezkrāsains.

Uzbēršanas blīvums:

apt. 1,0 kg/dm³

Izturība pret lietu:

pēc apt. 2-6 stundām (atkarībā no laika apstākļiem)

Efektivitāte:

maksimālā efektivitāte pēc apt. 14 dienām, darbojas apt. 1-2 gadus

(atkarībā no CT 10 uzklātā daudzuma, pamatnes porainības

un ekspluatācijas apstākļiem).

mazāks par 0,5 kg/m²h^{1/2}

0 (nenosakāma)

Uzsūkšanas spējas koeficients:

pēc apt. 6 mēnešiem

Tvaiku difūzija:

no 0,15 līdz 0,25 kg/m², atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Nākošo slāņu uzklāšana:

Lai noteiktu precīzu izstrādājuma izlietojumu,

Izlietojums:

ir ieteicams veikt tā uzklāšanas pārbaudi.

Silikoon vuukide ja plaatide immutamiseks

EST

OMADUSED

- vuukide tihendamiseks • poorsete pindade kaitseks • kaitseb määrdumise eest • kuivab kiiresti (2-6 tundi)
- hingav

KASUTUSVALDKOND

Ceresit CT 10 kasutatakse keraamiliste ja kiviplaatide ning betoonpindade immutamiseks. Vahendit võib kasutada nii imavatel kui mitteimavatel pindadel. Ideaalne rõdu ja terrassi jaoks. Kaitseb vee sissetungimise eest ning vuukide ja plaatide pragunenud pindu (pragude maksimaalne laius 0,2 mm).

Vahendiga saab moodustada lisatihenduse vannitubade ja duširuumide plaatkattele. CT 10 võib kasutada ka remonditava pinna ajutiseks kaitseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

CT 10 võib kasutada kompaktsel, kuivadel või veidi märgadel pindadel. Eemaldage aluspinna vähese vastupidavusega osad, täitke tekkinud pinnadefektid. Puhastage pind. Mustus ja plekid tuleb mehhaaniliselt eemaldada. Välistage aluspinnast niiskuse imendumise võimalus CT 10-ga kaetavasse pinda.

KASUTAMINE

Loksutage anumad. Immutusvahend kantakse pinnale kummikaabitsa või rulliga. Oodake 5 minutit, koguge liigne materjal kokku ja pühkige niiske lapiga üle. Vuukide immutamisel kantakse vahend pinnale pintslil abil. Tavaliselt piisab ühest kihist.

PANGE TÄHELE

Töid tuleb läbi viia, kui õhu ning töödeldava pinna temperatuur on +5°C kuni +25°C. CT 10 ei tohi peale kanda päikesekiirguses ega päikese käes kuumenenud pinnale. Väga imavate pindade puhul tuleb aluspinna värvitooni võimaliku muutuse kindlakstegemiseks eelnevalt teostada katsetused.

Ärge laske vahendil kanalisatsiooni sattuda. Pärast vahendiga töötamist tuleb ruumi enne töödeldud esemete kasutuselevõttu lõhna kadumiseni tuulutada. Tööriistad ja värsked plekid pestakse ära veega, kuivanud vahend eemaldatakse lahustiga. Lisainfo leiata tehniliselt andmelehel.

LADUSTAMINE

Vahend säilib jahedas kohas vigastamata originaalpakendis kuni 12 kuud tootmiskuupäevast.

Kaitske külmumise eest!

PAKEND JA JÄÄTMED

Kõvastunud tootejäägid kõrvaldada kui majapidamisjäätmel/ majapidamisjäätmetele sarnased tööstusjäätmel. Kõvastumata tootejäägid ja nende pakendid kõrvaldada ohtlike jäätmete või erijäätmete kogumispunkti. Euroopa Jäätmenimistu kood: 080410.

TEHNILISED ANDMED

Koostisained:

Värvus:

Puistetihe:

Vihmakindlus:

Mõju:

Imavustegur:

Auru difusioon:

Täiendavate kattekihtide pealekandmine:

Orienteeruv materjalikulu:

silikoonemulsioon

piimjasvalge, pärast kuivamist läbipaistev.

umbes 1,0 kg/dm³

umbes 2-6 tunni pärast (sõltuvalt ilmastikust)

täielik mõju umbes 14 päeva pärast ligikaudu 1-2 aastase perioodi

jooksul (sõltuvalt pealekantud kogusest, aluspinna poorsusest

ja kasutustingimustest).

alla 0,5 kg/m²h^{1/2}

0 (möödetamatu)

umbes 6 kuu pärast

0,15 kuni 0,25 kg/m² sõltuvalt aluspinna imavusest.

Täpse kulu määramiseks soovitame teostada katsetusi.