



Den Braven Sealants

DEN BRAVEN STOPVERF

1.02

KIT SZKLARSKI

Produkt	Naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego, żywic syntetycznych i wypełniaczy
Właściwości	- bardzo dobrze przyczepny do czystych i suchych podłoży (drewno, szkło, metal, beton). - daje się łatwo formować, naciągać, układać i wygładzać - malowalny (przy prawidłowym utrzymaniu nie pęka i nie kruszeje)
Zastosowania	- szklenie i uszczelnianie pojedynczych szyb o powierzchni do 0,6 m² w ramach drewnianych, stalowych lub betonowych (po uprzednim mechanicznym zabezpieczeniu szyby w ramie za pomocą haków bądź gwoździ szklarskich) - uzupełnianie ubytków spękanego i brakującego kitu w starych i zabytkowych oknach
Kolor	jasnożełty
Opakowania	0,5 kg, 1 kg, 10 kg – plastikowe pojemniki
Okres trwałości	9 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza	olej lniany
Charakter	kit utwardza się stopniowo (z biegiem czasu traci plastyczność)
Konsystencja	plastyczna, gęsta pasta
Ciężar właściwy	2,1 g/ml
Kożuszenie	< 48 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Czas utwardzania	≈ 2 miesiące (w zależności od warunków atmosferycznych) Wewnątrz pomieszczenia kit będzie się utwardzał dłużej.
Ostateczne utwardzenie	> 1 rok (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Kurczliwość	brak
Możliwość naprawy	Ubytki wypełniać tym samym produktem.

ROZMIARY SPOIN

Przekrój minimalny	10 * 10 mm
Przekrój maksymalny	15 * 20 mm

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	drewno, szkło, stal, metale, beton
Przygotowanie	Usunąć z podłoża tłuszcze, zabrudzenia i pozostałości po starych, łuszczących się powłokach malarskich. Podłoża drewniane zabezpieczyć przed korozją za pomocą farb do impregnacji drewna.
Stan podłoża	Powierzchnia czysta, wolna od rdzy, stabilna, zwarta i sucha (nakładać zawsze na całkowicie wyschnięte powłoki malarskie i lakiernicze).

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	nóż szklarski
Temperatura otoczenia	od +5°C do +30°C (w niższych temperaturach produkt lekko podgrzać)
Zalecenia	Kit dobrze ugnieść w dłoniach. Nie dodawać rozpuszczalników, oleju lnianego, kredy itp. Nakładać za pomocą noża szklarskiego. Po nałożeniu wygładzić palcem. W celu ochrony przed kruszeniem kit pomalować między 3-6 tygodniem od nałożenia.
Czyszczenie	Narzędzia myć terpentyną lub przy użyciu środka Den Braven MEK Cleaner. Ręce myć przy pomocy środka Den Braven Handfris lub wody z mydłem.
Ograniczenia	Nie stosować do szklenia szyb zespolonych, poliakrylu, poliwęglanu i tym podobnych tworzyw. Nakładanie niektórych farb alkidowych na powierzchnię kitu może spowodować zmarszczenia w powłoce malarskiej. W wypadku niektórych farb emulsyjnych mogą pojawić się pęknięcia w warstwie wierzchniej kitu. W razie konieczności przeprowadzić test przyczepności farby. Nie rozcieńczać przy pomocy benzyny lakierniczej lub podobnych rozpuszczalników.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 1.02 UWAGA: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
ATEST	Państwowy Zakład Higieny

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

15/12/2004