

GŁADŹ EXTRA FINISH

TP-LISS 141



Czas użycia gotowej zaprawy – 24h

Bogata w żywice, nie wymaga gruntowania

Można nakładać nawet na pomalowane podłoża

Bardzo wydajna – do 3 m²/kg

Zastosowanie

Masa powłokowa do gładzenia podłoża przed wykończeniem.

Podłoża

TP-LISS 141 charakteryzuje się przyczepnością do podłoży surowych lub pomalowanych, nowych i odnawianych:

- Gips, płyty gipsowe
- Stare malowane podkłady
- Wszystkie rodzaje powłok

Wykończenie

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami pokryć murarskich, farbami matowymi lub satynowymi.

Opakowanie

Pudełko 1 kg
Worki 5 kg

Właściwości fizyczne i techniczne

TP- LISS 141: powłoka proszkowa wewnętrzna na bazie produktów z kamieniołomów oraz środków wiążących celulozowych.

- Klasyfikacja (NFT 36-005): Grupa III klasa 2.
- Kodyfikacja GESVWAC (XPT 30-608):



- Grubość nakładania: do 2 mm.
- Zużycie: 200 do 250 g/m².
- Barwa: biała.
- Współczynnik bieli: na razie brak danych.
- Czas użycia: 24 godz.
- Nakładanie farby: 8 do 12 godz.
- Twardość Shore'a: na razie brak danych.
- Przyczepność (EN 16566): > 0,5 Mpa

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*). Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, nieuszkodzone i suche.

Sposób użycia i składowanie

- Przygotowany materiał: nakłada się za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych.
- Stopień rozcieńczenia: 50% wody (1 objętość wody na 2 objętości proszku).
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.

Zalecenia i środki ostrożności

- Nie stosować TP-LISS 141 na polistyren, tapety oraz na zewnątrz.
- Nie stosować w temperaturze poniżej +8°C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70% HR (*Humidité Relative – wilgotność względna*).
- Nie stosować na podłoża przegrzane.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.

Dokumenty normatywne do skonsultowania

- EN 16566: powłoki malarskie w pracach wewnątrz i/lub na zewnątrz.
- NFT 36-005: klasyfikacja farb, lakierów oraz produktów pochodnych.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 (NFP 74-201): prace malarskie w budownictwie.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.4 (NFP 74-204): kładzenie tapet oraz powłok murarskich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”.
FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta Charakterystyki*)

Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Proszek

do stosowania
wewnątrz

TOUPRET