



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 01/07/2014/BX

LOTOS WHITE

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych

Zakres stosowania

Matowa, lateksowa farba na bazie emulsji kopolimerowej wyprodukowana ze szczególną dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Farba posiada znakomite własności aplikacyjne oraz doskonałe krycie.

Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża a powłoka posiada podwyższoną odporność na zmywanie. Pomalowane powierzchnie uzyskują estetyczny wygląd o naturalnie intensywnym odcieniu bieli.

Główne zalety produktu

- odporna na zmywanie
- maksymalnie obniżony poziom zapachu
- śladowa zawartość rozpuszczalników organicznych
- przyjazna dla alergików i osób szczególnie wrażliwych
- naturalnie intensywna biel

Kolor

Biały

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,300÷1,370
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	PN-ISO 2555	16000÷20000
Ilość warstw	-----	1÷2
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-----	po 2 h
Zawartość części stałych, min. [%wag], co najmniej	PN-EN ISO 3251	50

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 01/07/2014/BX

LOTOS WHITE

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych

Odporność na szorowanie na mokro	PN-C-81914	Rodzaj I
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 2
Wydajność przy jednej warstwie, w zależności od chłonności i chropowatości podłoża	-----	do 12 m ² /l
Rozcieńczalnik	-----	woda

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.

Data ważności	36 miesiące od daty produkcji
Metoda malowania	Pędzel, wałek lub natrysk
Przygotowanie podłoża	<p>Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.</p> <p>Świeże tynki i podłoża silnie chłonejące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Bondex Primer lub Podkładem Gruntującym.</p> <p>Powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi lub akrylowymi odłtuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).</p> <p>Uciążliwe plamy i zatluszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem.</p>
Malowanie	<p>Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.</p> <p>W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 10% obj.</p> <p>Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C, przy wilgotności 40-80%.</p> <p>Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.</p> <p>Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.</p>
Dodatkowe informacje	Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 01/07/2014/BX

LOTOS WHITE

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Atesty

Posiada atest higieniczny
PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
Zgodna z PN-EN 13300

Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających
(tzw. Hypoalergia)

Zalecenia BHP i P. Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Opakowanie handlowe

2,5L, 5L, 10L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.