



ENERGIA BARW

akrylowa farba wewnętrzna



PERFEKCYJNE
KRYCIE



MALOWANIE
BEZ CHLAPANIA



WYDAJNA
do 35m²/2,5L

Zakres stosowania:

Akrylowa farba wewnętrzna Energia Barw przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie nowoczesnych zagęstników pozwoliło na zminimalizowanie efektu chlapania podczas aplikacji a użyte pigmenty dają długotrwały efekt kolorowych ścian.

Główne cechy:

- wysoka siła krycia
- zapewnia trwałość koloru
- odporna na zmywanie i szorowanie (Klasa 3 wg PN-EN 13300)
- matowy efekt wykończenia
- łatawa podczas aplikacji
- bardzo wydajna do 14m²/l w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia

Kolor	36 kolory gotowe
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,6
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonna wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral rozcieńczony wodą w stosunku 1:4.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 30° C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.

Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny

Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
PN-EN-13300

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowanie handlowe 2,5L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o