



LAZURA DO DREWNA XYLODHONE

Jej formuła na bazie żywicy poliuretanowej stanowi gwarancję optymalnej sprężystości i wytrzymałości. Dzięki żelowej konsystencji nie tworzy zacieków, co zapewnia wyjątkowy komfort użycia.

- Wszystkie gatunki drewna
- Pionowe powierzchnie z drewna (wiaty, altany, okiennice, bramy, ogrodzenia itp.)
- Do wewnątrz i na zewnątrz

1

PRZYGOTOWANIE

- **Drewno nowe lub surowe:** doskonałe przyleganie do surowego, czystego, suchego i zdrowego drewna (drewno egzotyczne należy wcześniej odtłuścić).
- **Drewno poszarzałe lub szerniałe:** oczyścić za pomocą **Odszarczacza do drewna Syntilor**, a następnie wyszlifować papierem ściernym (granulacja 80).
- **Drewno wcześniej lazurowane:** delikatnie wyszlifować papierem ściernym (granulacja 120).

UWAGA: **Lazura do drewna Xylodhone® Syntilor** może być aplikowana na wszystkie rodzaje wcześniej stosowanych lazur.

- **Stare wykończenia (farba, lakier...):** wyszlifować, kolejno stosując granulację 40, 60 i 100, lub zastosować wcześniej **Zmywacz powłok Syntilor** w celu przywrócenia drewna do stanu surowego.
- Starannie odkurzyć.
- W razie potrzeby zastosować odpowiedni produkt do impregnacji drewna.

2

NAKŁADANIE

- Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
- Dobrze wymieszać przed użyciem.
- Nanosić obfite warstwy szczotką, pędzlem lub pistoletem wzdłuż włókien drewna.
- **Nowe lub surowe drewno na zewnątrz:** nanieść 3 warstwy.
- **Nowe lub surowe drewno wewnątrz:** nanieść 2 warstwy.
- **Drewno wcześniej lazurowane w dobrym stanie:** wystarczy jedna warstwa.
- **Drewno wcześniej lazurowane w złym stanie:** wyszlifować zniszczoną powierzchnię papierem ściernym o granulacji 120, odkurzyć, a następnie nanieść 2 warstwy.
- Nie przekraczać odstępu 48 godz. pomiędzy 2 warstwami.

PORADA EKSPERTA

Delikatnie wyszlifować pomiędzy poszczególnymi warstwami (papier ścierny o granulacji 120 do 180), aby usunąć drobne nierówności i uzyskać piękną fakturę.



PARAMETRY TECHNICZNE

RODZAJ ŻYWICY	Żywica poliuretanowa w fazie wodnej
GĘSTOŚĆ	1,05 (± 0,05 w zależności od koloru)
KONSYSTENCJA	Żelowa
CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)	Bez dotykania: 30 minut Między warstwami: 2 godz. Całkowity: 12 godz.
WYDAJNOŚĆ	12 m ² / liter / warstwa
FAKTURA	Satyna

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI | PRZECHOWANIE

- Nakładać na czyste, odtłuszczone i suche drewno w dobrym stanie (którego wilgotność nie przekracza 10%).
- Nie stosować na parkietach i podłogach z drewna.
- Na zewnątrz odcień „bezbarwny” stosowany jest wyłącznie jako wykończenie albo do renowacji drewna wcześniej lazowanego lub bejcowanego.
- Używać wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamkniętym po użyciu.
- Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
- Karta charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie www.syntilor.com

NARZĘDZIA | CZYSZCZENIE

NARZĘDZIA



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

