

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **ALTAX OLEJ DO DREWNA**

Przeznaczenie produktu: Do oszlifowanych elementów wykonanych z drewna egzotycznego lub krajowego.

Przykładowe miejsca zastosowań: tarasy, podłogi, meble: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, pomosty. Skutecznie zabezpiecza przed wodą, zabrudzeniami i słońcem zawiera olej tungowy, który głęboko penetruje, odżywia drewno zapobiega pękaniu i wysychaniu drewna podkreśla rysunek drewna i wydobywa jego naturalne piękno łatwy w nanoszeniu i odnawianiu.

Produktu nie należy rozprowadzać metodą natryskową. Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed biokorozją, należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor pogładowy, ostateczny efekt dekoracyjny zależy od gatunku oraz naturalnego koloru drewna.

Zmiana koloru (wysycenie) nastąpi także po zastosowaniu oleju w wersji bezbarwnej.

Mokre od oleju szmatki mogą powodować samozapłon – należy je wysuszyć na zewnątrz.

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max +25°C.

Nie należy malować drewna nagrzanego od słońca.

Przy niskiej temperaturze (+10°C) i dużej wilgotności powietrza (80%) czas schnięcia może się dwukrotnie wydłużyć. Do drewna modrzewiowego należy użyć wersji barwnej oleju.

STOSOWANIE: Przed olejowaniem drewno musi być odpowiednio przygotowane: wyszlifowane, oczyszczone i suche. Po otwarciu i w trakcie aplikacji produkt dokładnie mieszać.

1. WCIERANIE Olej wcierać wzdłuż słoików za pomocą szmatki lub pędzla. Dokładać małe porcje produktu tak długo, aż drewno przestanie go chłonać (do czasu pojawienia się smug).

2. ZBIERANIE NADMIARU Nadmiar niewchłoniętego oleju zebrać czystą szmatką, tak aby na powierzchni drewna nie powstała powłoka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 h. **3. POLEROWANIE** Po dokładnym wyschnięciu można wypolerować drewno wilgotną od oleju szmatką, ale w taki sposób, aby nie powstała powłoka.

Na raz zaolejowaną powierzchnię można stosować tylko olej. Zabezpieczone powierzchnie użytkowane na zewnątrz zaleca się pielęgnować olejem przynajmniej raz w sezonie.

Wydajność z 1 L 14-34 m²

Pojemności / wydajności

750 ml – 10 do 25 m²

2,5 L – 30 do 75 m²

10 L – 130 do 300 m²

w zależności od twardości drewna

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **Skład chemiczny:** Mieszanina olejów naturalnych, żywica alkidowa, węglowodory C9-C11, wypełniacze, pigmenty. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):** Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. **W przypadku narażenia lub styczności:** Zasięgnąć porady /

zgłosić się pod opiekę lekarza. **Zawiera:** oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość częściowo zużytego opakowania należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. **Postępowanie z odpadami:** Usunąć pozostałości produktu z pędzli i wałków przed myciem. Opróżnione opakowanie przekazać do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałości produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych.

Data ważności i numer serii: Umieszczone na wieczku.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

LZO dopuszczalna zawartość: 750 g/L – kategoria A/h. **LZO maksymalna zawartość:** 750 g/L.

Więcej informacji na www.altax.pl

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o. Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03

INFOLINIA PORADNICZA:

telefony stacjonarne: 801 000 173

telefony komórkowe: 61 822 17 03

pon.–pt. 9:00–16:00