

szpachla zewnętrzna MONTAZOWO-NAPRAWCZA DO UBYTKÓW, PĘKNIĘĆ I SZCELIN O KAŻDYM ROZMIARZE ORAZ DO MOCOWANIA ELEMENTÓW NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW



ŁATWA DO PRZYGOTOWANIA

- SUCHA W 3 GODZINY
- OBCIĄŻENIE DO 20 KG
- MOŻLIWOŚĆ SZLIFOWANIA, WIERCENIA
- I WBIJANIA GWOŹDZI

UŻYTKOWANIE

Do wypełniania ubytków, pęknięć i szczelin o każdej głębokości w ścianach zewnętrznych. Do uszczelniania na zewnątrz budynków.

POWIERZCHNIE

Można nakładać na ściany surowe lub malowane, beton, beton komórkowy, cement, pustak, cegłę, kamień.

MIESZANINA

1 część wody + 2,5 części proszku

WEWNĄTRZ / ZEWNĘTRZNA

ZEW

CZAS UŻYCIA

45 min

GRUBOŚĆ

bez limitu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Do stosowania na zewnątrz budynków, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

APLICARE

- 1 - Otworzyć pęknięcie za pomocą trójkątnego skrobaka i usunąć kurz
- 2 - Za pomocą pacy obficie nałożyć szpachlę na dziurę lub pęknięcie.
- 3 - Wygładzić powierzchnię, wykonując pociągnięcia na krzyż.
- 4 - Przeszlifować gdy szpachla wyschnie

CZAS SCHNIĘCIA

1,30 Godz

MALOWANIE

3 Godz

WYKOŃCZENIE

PROSZEK / PASTA

PROSZEK

KOLOR

BIAŁA

KONSERWACJA

PO UŻYCIU: dokładnie zamknąć opakowanie. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią. Data przydatności produktu (przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących przechowywania): zobacz data na opakowaniu.

DOBRE RADY

Nie nakładać na tapetę, najpierw nałożyć produkt wykończeniowy.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Pamiętaj o zdrowiu: podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej. Podczas nakładania zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

STAN UŻYTKOWANIA

Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.

KONDYCJONOWANIE

1 kg

CZYSZCZENIE

Aby skutecznie wyczyścić narzędzia, poczekać do całkowitego wyschnięcia produktu, a następnie zdrapać. Stosowanie wody nie jest konieczne.

UWAGA

Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

TOUPRET POLSKA Sp.z o.o
ul. Przemysłowa 18
62-069 ZAKRZEWO k/Poznania
+48 61 670 68 68
<https://www.toupret.pl>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2019