

## ZEWNĘTRZNA szpachla WYPEŁNIAJĄCA DO MAŁYCH DZIUR I PĘKNIĘĆ NA FASADACH BUDYNKÓW



### GOTOWA DO UŻYCIA

- ODPORNA NA PĘKANIE
- WŁÓKNISTA I ELASTYCZNA
- DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ

### UŻYTKOWANIE

Do uzupełniania dziur i pęknięć płytszych niż 1cm.

### POWIERZCHNIE

Można nakładać na ściany surowe lub malowane, beton, beton komórkowy, cement, pustaki, cegłę, kamień, malowane drewno.

### MIESZANINA

GOTOWA DO UŻYCIA

### WEWNĄTRZ / ZEWNĘTRZNA

ZEW

### CZAS UŻYCIA

nieograniczony

### GRUBOŚĆ

1 cm

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Do stosowania na zewnątrz budynków, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach

### APLICARE

- 1 - Otworzyć pęknięcie za pomocą trójkątnego skrobaka i usunąć kurz.
- 2 - Za pomocą pacy obficie nałożyć szpachlę na dziurę lub pęknięcie.
- 3 - Wygładzić powierzchnię, wykonując pociągnięcia na krzyż.
- 4 - Przeszlifować, gdy szpachla wyschnie i będzie gotowa do malowania.

### CZAS SCHNIĘCIA

3 Godz

### MALOWANIE

24 - 48 Godz

### WYKOŃCZENIE

### PROSZEK / PASTA

PASTA

### KOLOR

BIAŁA

## KONSERWACJA

KONSERWACJA: dokładnie zamknąć opakowanie. PRZECHOWYWANIE: 4 rok od daty zakupu, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczonym przed mrozem i słońcem

## DOBRE RADY

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Pamiętaj o zdrowiu: podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas nakładania produktu

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-isotiazolin3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-isotiazolin3-onu [nr WE 220-239-6] (3 :1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

## STAN UŻYTKOWANIA

Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C

## OPAKOWANIE

TUB

## CZYSZCZENIE

Aby skutecznie wyczyścić narzędzia, poczekać do całkowitego wyschnięcia produktu, a następnie zdrapać. Stosowanie wody nie jest konieczne.

## UWAGA

Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

TOUPRET POLSKA Sp.z o.o  
ul. Przemysłowa 18  
62-069 ZAKRZEWO k/Poznania  
+48 61 670 68 68  
<https://www.toupret.pl>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2019