



Pattex FIX Express

Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ wysoka przyczepność początkowa
- ▶ wodoodporny i elastyczny
- ▶ umożliwia aplikację w niskich temperaturach (do -10°C)
- ▶ do wilgotnych oraz gładkich podłoży
- ▶ do podłoży chłonnych jak i nie chłonnych
- ▶ odporny na warunki atmosferyczne
- ▶ nie zawiera toluenu
- ▶ łatwy w użyciu
- ▶ może być malowany
- ▶ nie ulega procesom starzenia

ZASTOSOWANIE

Pattex Fix Express jest profesjonalnym, rozpuszczalnikowym klejem, charakteryzującym się wysoką przyczepnością początkową. Zastosowanie specjalnej formuły minimalizuje potrzebę podpierania i unieruchamiania klejonych materiałów. Pattex Fix Express może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia trwałe oraz wodoodporne spajanie na rozmaitych podłożach takich jak: drewno, tynk, ceramika, metal, cegła, beton. Umożliwia klejenie większości materiałów takich jak: cegłę, ceramikę, płyty pilśniowe, aluminium, sklejkę, kamień, MDF, drewno, twarde PCW-U, szkło, plastik (z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu). Nie stosować do klejenia lusterek oraz styropianu. Nie stosować również do powierzchni na stałe narażonych na działanie wody oraz do polietylenu, polipropylenu, teflonu itp. Pattex Fix Express może być malowany po całkowitym wyschnięciu farbami na bazie dyspersji akrylowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów, oleju, bitumów, rdzy, oleju oraz zalegającej wody i innych substancji obniżających przyczepność kleju. W przypadku aplikowania kleju poniżej 0°C , należy się upewnić czy na powierzchniach klejonych nie ma szronu oraz śniegu. Jeżeli podłoże posiada nierówności, należy je wyrównać. Spajane powierzchnie nie powinny być na stałe zawilgocone. Przed apli-



kacją należy zabezpieczyć taśmą papierową przylegające powierzchnie.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem klejenia, obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolicie do kartuszy.

Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał. W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej przyczepności. Następnie mocno docisnąć do siebie klejone powierzchnie. W tym czasie korekta położenia przyklejonego materiału jest możliwa tylko poprzez przesunięcie.

Nie należy nanosić kleju bezpośrednio przy krawędziach, w celu uniknięcia wypłynięcia kleju z boku klejonych powierzchni. Kleić dopóki klej jest jeszcze wilgotny (ok. 10 min).

W przypadku zewnętrznego zastosowania należy zastosować technikę nanoszenia liniami pionowo.

W zależności od powierzchni, na jakich klejone są elementy, wymagane może być podparcie ciężkich przedmiotów.

Świeże zabrudzenia natychmiast po zastosowaniu należy czyścić za pomocą suchej ściereczki, a następnie acetonem lub benzyną lakową. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od -10°C do +35°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

W przypadku otwarcia opakowania, należy wykorzystać cały kartusz.

Materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Chronić oczy. W pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić wodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C, w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

OPAKOWANIA

Kartusz plastikowy 375 g.

DANE TECHNICZNE

Baza:	klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem żywic
Czas otwarty:	około 10 min
Końcowa wytrzymałość (DIN EN 205):	5-6 N/mm ²
Gęstość:	1,25 g/cm ³
Czas pełnego utwardzenia:	48h (w zależności od grubości warstwy kleju oraz wilgotności klejonego materiału)
Skurcz:	25%
Odporność termiczna:	od -20°C do +80°C (kleju utwardzonego)
Temperatura stosowania:	od -10°C do +35°C
Zużycie (przy pow. płaskiej):	około 300 g/m ²
Wstępna przyczepność:	10-12 g/cm ²



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241