



INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

Klej 10-sekundowy cyjanoakrylowy

Klej 10-sekundowy cyjanoakrylowy

1. Opis

Błyskawiczny w działaniu klej na bazie cyjanoakrylanów. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania i łatwością w aplikacji.

2. Właściwości

Kolor kleju:	bezbardwy;
Kolor spoiny:	bezbardwy;
Konsystencja:	leпка ciecz;
Właściwości spoiny:	mocna, wytrzymała, odporna na wilgoć

3. Zastosowanie

Przeznaczony do błyskawicznego łączenia metalu, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, skóry, drewna i papieru.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, a następnie odtłuścić denaturatem lub acetonem, osuszyć, wygładzić i dopasować do siebie.

4.2. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. $+10^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$ (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

4.3. Zalecenia

Trzymając tubkę pionowo gwintem do góry, przebić delikatnie membranę korkiem i nakręcić dozownik. Cienką warstwę kleju nałożyć na jedną z łączonych powierzchni i natychmiast mocno docisnąć klejone elementy. Wiązanie następuje po 10 sekundach. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Narzędzia i powstałe plamy czyścić denaturatem. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

Klej 10-sekundowy cyjanoakrylowy

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DKC002/BL/PL-BG-EN-LT-LV-RO	2 g	Blister
DKC006/BL	6 g	Blister
DKC006/BL/INT1	6 g	Blister
DKC006/BL/PL-BG-LT-RO-RU	6 g	Blister

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 5 °C do +30 °C.

Pozostałe uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych naprężeń. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy. Nie klei PP, PE, PTFE. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną.

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

