



Since 1972

INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY STYROPIAN – KASETONY - ROZETY

KLEJ MONTAŻOWY STYROPIAN – KASETONY - ROZETY

1. Opis

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

2. Właściwości

<i>Kolor kleju:</i>	biały;
<i>Kolor spoiny:</i>	biała;
<i>Konsystencja:</i>	posta;
<i>Gęstość:</i>	1,65 ± 0,05 kg/L;
<i>Czas otwarty kleju:</i>	15 minut;
<i>Czas pełnego wiązania:</i>	48 h;
<i>Wydajność:</i>	1,5 m ² /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
<i>Wytrzymałość spoiny na ścinanie:</i>	min 2 MPa;
<i>Właściwości spoiny:</i>	odporna na wilgoć o doskonałej przyczepności do wszystkich podłoży typowych w budownictwie.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów wykończeniowych i dekoracyjnych takich jak: kasetony, rozety, listwy i płyty styropianowe do wszystkich typowych podłoży mineralnych stosowanych w budownictwie. Może być stosowany do klejenia paneli i tapet izolacyjnych z polistyrenu.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Klejone powierzchnie należy w miarę możliwości wyrównać i dopasować do siebie, oczyścić i odpylić, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.

4.2. Temperatura i wilgotność podczas wykonywania prac

. Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C (temperatura kleju, otoczenia i klejonych elementów).

4.3. Zalecenia

Odciąć końcówkę kartusza i założyć króciec dozujący. Klej nanosić punktowo lub pasmami na element przyklejany. Klejone elementy złączyć, a następnie mocno i równomiernie docisnąć.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY STYROPIAN – KASETONY - ROZETY

Jeżeli występują naprężenia, elementy należy unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DKMSKR280	280 ml	Kartusz

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Pozostałe uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie klei PP, PE, PTFE. Przed użyciem sprawdzić odporność materiału na działanie kleju. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być chłonna.

Mieszanka ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

