

SEMIN SOFT

Gotowa do użycia gładź polimerowa, do użytku wewnętrznego, do ścian i sufitów. Łatwa do wygładzania i szlifowania. Do nakładania ręcznego i maszynowego airless.

Do użycia jako warstwa wyrównująca (podkładowa) i ostateczna (końcowa) – jeden produkt.

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użycia masą szpachlową na bazie mieszaniny wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy dolomitowych i dodatków modyfikujących najnowszej generacji. Po pełnym wyschnięciu charakteryzuje się wysokim stopniem białości.

Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- łatwa do wygładzania i szlifowania
- nakładanie jednorazowej warstwy do 3 mm
- ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni
- zawartość polimerów zwiększa przyczepność do podłoża
- brak występowania spękań podczas wiązania i wysychania gładzi
- wykończenie powierzchni według uznania: farby, tapety itp.
- do nakładania ręcznego oraz maszynowego airless
- produkt gotowy do użycia: przyspiesza czas pracy, a niewykorzystany materiał nadaje się do dalszego użycia
- szlifowanie papierem o gradacji pow. 220

PODŁOŻA

tyunki gipsowe, tynki tradycyjne, płyty g-k, bloczki betonowe oraz gazobetonowe

SPOSÓB NAKŁADANIA

Powierzchnie zapyłone betonowe i gazobetonowe należy uprzednio zagruntować. Produkt można stosować wielowarstwowo. Gotową masę szpachlową równomiernie nałożyć na powierzchnię, przy czym grubość warstwy nie powinna przekraczać 3 mm. Poczekać do przeschnięcia. Nałożenie drugiej warstwy po nałożeniu pierwszej. Szlifować po całkowitym wyschnięciu. Stosować w temperaturze +5°C do +35°C.

Przed użyciem wymieszać. Przeznaczona do nakładania ręcznego oraz maszynowego. Przy zastosowaniu ręcznym przemieszać i stosować bezpośrednio, przy zastosowaniu mechanicznym można dodać około 1 % wody dla uzyskania pożądanej konsystencji.



NARZĘDZIA

Graco Mark V & VII, Graco T-Max 506, Wagner PS 3.39 etc.
Dysza 0.031 i powyżej.

Czyszczenie narzędzi za pomocą wody.

DANE TECHNICZNE

Zużycie: +/- 1 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża,

Czas schnięcia: min. 12 h w zależności od temperatury, wilgotności oraz napowietrzenia pomieszczenia.

Maksymalna grubość warstwy: 3 mm

Gęstość produktu: 1,8

Rozcieńczanie: 1 % max

Pokrycia: wszystkie rodzaje gładzi, farby i pokryć ściennych.

Sposób pakowania: wiadro 5 i 20 kg

Termin przydatności: 9 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Należy chronić przed mrozem.

Obowiązujące normy: EN 15824:2009 oraz EN13963:2005+AC:2006



**Zalecamy taśmy papierowe
do łączenia płyt g-k
Pełna oferta asortymentu
na stronie www.semin.com.pl**

SEMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
tel.: +48 22 241-49-07
e-mail: biuro@semin.com.pl
web: www.semin.com.pl

