

OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH

Dopuszczony do kontaktu z żywnością ENV 1186*.
Chroni drewno przed działaniem wody.
Odporny na wysokie temperatury i zarysowania.
Nie pozostawia plam.



Przeznaczenie

Olej przeznaczony jest do konserwacji i zabezpieczenia drewnianych blatów kuchennych, blatów łazienkowych itp. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

Właściwości

- Odżywia i impregnuje powierzchnie drewniane chroniąc je przed działaniem wody.
- Nie pozostawia plam.
- Odporny na wysokie temperatury. Łatwy w pielęgnacji. Może być czyszczony przy użyciu detergentów.
- Pozwala zachować kontakt z drewnem.

Przygotowanie podłoża

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno surowe: Przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym i odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru lub farby: Usunąć warstwy farby/lakieru za pomocą Środka do usuwania powłok V33. Przeszlifować, aż do odświeżenia surowego drewna i odpylić.

Drewno pokryte woskiem: Usunąć warstwy wosku, wyszlifować do surowego drewna i odpylić.

Nakładanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Idealne warunki nakładania od 12 do 25°C.

1. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką
2. Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę. Po 30 minutach nadmiar zetrzeć czystą, suchą szmatką.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 24h

Pielęgnacja

Delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Nałożyć olej czystą, suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na 24h.

Zalecenia V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- Nakładanie na drewno porowate (buk, świerk, itp.): Aby przekonać się czy drewno jest porowate, rozlać na powierzchnię odrobinę wody. Jeśli krople wody szybko wnikną w drewno zalecamy nałożenie trzeciej warstwy Oleju w taki sam sposób, jak nakładano drugą powłokę.
- W przypadku miejscowej renowacji, należy nałożyć olej czystą, suchą szmatką.
- Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby

* Kontakt z żywnością: Produkt jest dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z normą europejską ENV 1186 część 1,2 i 3 (maksymalnie 2 godziny w przypadku żywności tłustej i kwaśnej).

Informacje techniczne

Kolory	bezbarwny
Wykończenie	mat
Opakowanie	0,5L
Czas schnięcia	dotykowo suchy: 3h, między warstwami: 12h, całość: 24h
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 20m ²
Czyszczenie narzędzi	ciepła woda + mydło
Nakładanie	płaski pędzel, szmatka

Środki ostrożności

R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. S2: Chronić przed dziećmi. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ryzyko samoistnego zapalenia tkanin i narzędzi zabrudzonych produktem. Poddawać likwidacji w hermetycznie zamkniętym opakowaniu.

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 500g/l (2007) / 400g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 168g/l LZO.

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.

Resztki produktu należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. Narzędzia czyścić wodą. W trosce o ochronę środowiska nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowanie oraz ciekłe lub suche resztki produktu składować w zakładzie utylizacji odpadów (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami).

Zamknąć opakowanie po użyciu.

